

Ispitivanje otpornosti na kemikalije



Za više pojedinosti vezanih za bilo koje ispitivanje od strane tvrtke Urban Hygiene Ltd, molimo Vas da s nama kontaktirate putem:

E-maila: enquiries@urbanhygiene.com

Telefona: +44 (0) 1302 623193

Ili posjetite naše stranice na: www.urbanhygiene.com

OTPORNOST NA KEMIKALIJE

Ispitane su sljedeće kemikalije tijekom razdoblja izloženosti od 24 sata te su dane ocjene od 10, što je najveća moguća ocjena, do najniže ocjene 1.

Natrijev hidroksid 50%	10
Hidroklorična kiselina konc.	10
Sumporna kiselina 93%	6
Fenol	8
Fosforna kiselina	10
Aceton	10
Amonij-hidroksid konc.	10
Etilni alkohol	10

Anti Grafiti Centar d.o.o.

www.antigrafiticentar.hr

info@antigrafiticentar.hr